

Designová krytiny MeisterDesign.Dryback DD 155 | DB 155 je podlahovou krytinou určenou k celoplošnému lepení. Pro instalaci podlahových krytin MeisterDesign.Dryback DD 155 | DB 155 jsou nutné specifické řemeslné schopnosti a znalosti a není určeno pro pokládku svépomocí.

Obecné informace:

Podklad musí odpovídat VOB DIN 18365, v souladu s platným návodem výrobce a důrazem na vyrovnaní nerovností podkladu.

MeisterWerke k lepení krytiny MeisterDesign.Dryback DD 155 | DB 155 doporučuje nízkoemisní lepidla bez obsahu rozpouštědel (s označením RAL - Modrý Anděl, nebo **EC1**) na systémově připraveném podkladu. K dosažení optimálního přilepení krytiny k podkladu je důležité postupovat v souladu s instrukcemi a doporučeními výrobce lepidla. Postup přípravy a zpracování, použití roztíracího hřebenu, množství nanášeného materiálu, čas zpracování, schnutí, apod., je třeba bezpodmínečně dodržet.

Při použití kontaktních a reakčních pryskyřic je navíc třeba, aby tyto byly od výrobce lepidla výslovně povoleny.

Po vložení krytiny do adhezivního lože, musí být každý jednotlivý dílec vtlačen pomocí otíracího korku a zaválcován černým válcem o minimální hmotnosti 50 kg.

V případě potřeby dalších informací se spojte s oddělením technického servisu výrobce lepidla.

Informace k lepidlům:

Doporučení lepidel vychází z důkladných testů a zkoušek jejich výrobců. Vzhledem k vysoké variabilitě podmínek stavby, není možné na základě námi poskytnutých informací, uplatňovat jakékoliv reklamace. Za použití lepicích systémů nepřijímáme žádnou zodpovědnost. Proto, před pokládkou, doporučujeme provést zkoušku výrobcem lepidla udávaného technologického

postupu. nebo se přímo spojit technickým a poradenským oddělením výrobce lepidla.

Podklad musí být suchý, čistý, rovný a pevný, se schopností snést zatížení v tahu i tlaku;

připravený v souladu s platným návodem výrobce a s důrazem na dostatečnou suchost, resp. zbytkovou vlhkost, podkladu (u minerálních podkladů max 2 % CM, resp. 1,8 % CM při použití na podklady vybavené topnými podlahovými systémy; u anhydridového potěru 0,5 % CM, resp. 0,3 % CM při použití na podklady vybavené podlahovými topnými systémy). Zbytková vlhkost musí být měřena vždy metodou CM.

Podlahář/kontraktor zodpovědný za podlahářské/realizační práce, je povinen provést důslednou kontrolu podkladu na jeho vhodnost. V případě, že podklad vykazuje vady, či vyvstanou pochybnosti nad konstrukcí a pevností podkladu, musí podlahář/kontraktor, vůči těmto vadám vznést písemnou „námitku“. To platí zejména pro:

- | velké nerovnosti
- | praskliny v podkladu
- | nedostatečnou suchost podkladu
- | nedostatečnou pevnost podkladu
- | podklad znečištěný např. oleji, vosky, laky, zbytky barev, apod.
- | nesprávnou výšku podkladu v porovnání s navazujícími stavebními prvky
- | nevhodnou teplotu podkladu
- | nevyhovující klimatické podmínky v místě pokládky
- | chybějící protkol o nátopné zkoušce u podkladů vybavených podlahovým vytápěním
- | chybějící uzamčení technických dilatací
- | chybějící označení měřících bodů podlahového vytápění
- | chybějící plán technických dilatací (jsou-li třeba)

Výrobce

Lepidlo

STAUF D 20 | univerzální disperzní lepidlo s dlouhou dobou zpracovatelnosti a vysokou koncovou pevností. Vysoká rozměrová stabilita.

STAUF D 37 | prémiové disperzní lepidlo pro mokré i kontaktní lepení. Ideální pro složitější instalace, např. stěny, schodiště. Velmi dlouhá doba reologace.



STAUF D 50 | disperzní lepidlo vyztužené vlákny, zajišťující velmi vysokou rozměrovou stabilitu. Vhodné pro místnosti s kolísající teplotou, zabráňuje pnutí v podlaze.

STAUF D 5 | disperzní lepidlo pro mokré lepení s nízkou spotřebou a delší dobou tvrdnutí.

STAUF R 105 | profesionální dvousložkové polyuretanové lepidlo s vysokou pevností a voděodolností. Velmi dlouhá doba zpracování (až 50 min. při 20°C). Vhodné pro náročné aplikace, kde je vyžadována extrémní pevnost a odolnost vůči vlhkosti a teplotním výkyvům.

Před pokládkou je třeba bezpodmínečně zkontrolovat, zda je lepidlo vhodné pro danou oblast použití a zátěž. V případě nejasností, nebo s dotazy na alternativní řešení k lepidlům se obraťte na technické oddělení výrobce lepidla.